

## Этикетки термопечати

Для использования в лазерных принтерах термопечати



### Описание

Этикетки для чистых помещений Texwipe для прямой термопечати изготовлены из полипропилена. Разработан специально для печати этикеток в чистых помещениях, требующих прямой термопечать. Доступен материал для прямой термотэтикетки Texwipe с двумя разными уровнями клея для обеспечения отличной адгезии не оставляя следов

### Технические характеристики

Материал ленты	Полипропилен
Толщина	3.3 мм. ± 10%
Непрозрачность	N/A
Состав клеящего вещества	Акрил
Толщина клеящего слоя	0.9 мм - 1.0 мм ± 0.1
Отслаивание R1 (*)	27
Отслаивание R2 (*)	36
Толщина верхнего слоя	0.001 ± .0001
Подложка	Чистый полиэстер
Толщина подложки	1.4 мм. ± 5%
Мин. тем-ра прилипания	50°F (10°C)
Эксплуатационная тем-ра	-20°F to 140°F (-29°C to 60°C)
Продолжительность фиксации	Два года хранения при температуре 70°F (21°C) и относительной влажности 50%.
Упаковка	Очищена и расфасована в двойную упаковку в условиях чистых помещений 10 класса. Намотана на полиэтиленовый сердечник вн. диаметром 7,5 см. 1000 наклеек в ленте.

(\*) Данные представляют собой среднее значение, зафиксированное при тестировании на шлифованной нержавеющей стали на протяжении 72 часов. Тесты на отслаивание следует проводить в условиях конечного назначения.

### Обозначения

R1 – Легко удаляется с указанной поверхности

R2 – Умеренно снимается с указанной поверхности

### Поверхности применения

	ABS	Стекло	Бумага для ч.п.	Металл	Бумага	Поликарбонат	Полиэстер	Полиэтилен	Полипропилен	Резина
R1	X	X				X			X	
R2	X		X	X	X		X	X	X	X

Покупатель лично осознает степень применимости данной продукции к собственным нуждам. Ни при каких обстоятельствах ITW Texwipe не несет ответственность по претензиям, превышающим стоимость замещения дефектного изделия, а также никоим образом не ответственна за любые прямые или косвенные убытки.



**North America**  
1210 South Park Drive  
Kemersville, NC 27284  
Tel 336.996.7046  
[www.texwipe.com](http://www.texwipe.com)  
[info@texwipe.com](mailto:info@texwipe.com)

**Europe/Middle East**  
Saffierlaan 5  
2132 VZ Hoofddorp  
The Netherlands  
Tel +31 88 1307 400

**Asia/Pacific**  
50 Tagore Lane  
#02-01 Entrepreneur Centre  
Singapore 787494  
Tel +65 6468 9433